

PROBASE PU-Cork 2,0

Artikelnummer 93637

Für die Festverklebung von Parkett und Design-/Vinylböden



Produktbeschreibung:

Produktvorteile:

Verlegeunterlage aus Polyurethan/Kork überzeugt durch gute Trittschallminderung und ist stoßabsorbierend. Anwendung auch für mittelschwere Beanspruchung bei gewerblichen Flächen. Sehr gute Eignung bei Fußbodenheizung.

- Ausgleich von Unebenheiten
- Hohe Druckstabilität
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Trittschallmindernd mit guter Gehschalldämmung

Leistungsdaten:



Beschreibung	Parameter	Wert	Einheit	Norm
Trittschallminderung	IS	≤ 17	dB	ISO 140-8
Gehschalldämmung	RWS			
Dynamische Druckfestigkeit	DL ₂₅			EN 16354
Dauerhafte Druckfestigkeit	CC			EN 16354
Temporäre Druckfestigkeit	CS			EN 16354
Schutz bei fallenden Gegenständen	RLB			EN 16354
Wärmedurchlasswiderstand / Für Fußbodenheizung geeignet*	R _λ	~ 0,026	m²K/W	EN 16354
Ausgleich punktueller Unebenheiten	PC	≤ 0,5	mm	EN 16354
Schutz vor Feuchtigkeit	SD	--	m	

* Die tatsächliche Eignung für die Verwendung auf einer Fußbodenheizung kann verbindlich nur anhand der Daten aller Systemkomponenten (Heizsystem, Unterlage, Oberboden o.ä.) ermittelt werden. Laut Empfehlung des BVF soll der Gesamtbodenaufbau 0,15 m²K/W nicht überschreiten.

PROBASE PU-Cork 2,0

Artikelnummer 93637

Technische Daten:

Werkstoff	Feines PU-Schaum-Granulat und Kork-Granulat polymer gebunden		
		Toleranz	Norm
Länge	30 m	+/- 1,5 %	
Breite	1 m	+/- 1 %	
Stärke	2,0 mm	+/- 0,3 mm	
Brandklasse	E _{fl}		EN 13501
Lieferform	Rollen: Format 30 m x 1 m, Art.-Nr.: 93637		

Lagerung und Transport:

Kühl und trocken, frei von Auflasten, vor Sonneneinstrahlung und Verschmutzung geschützt lagern und transportieren. Vorzugsweise stehend lagern.
Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerdauer 24 Monate.

Umwelt und Entsorgung:

Recycling	100 % recyclingfähig
Entsorgung	in haushaltsüblichen Mengen im Hausmüll
Abfallschlüssel (EAK-Nr.)	170604

Untergrundvorbereitung/ -beurteilung:

Die Verlegeuntergründe müssen ausreichend fest und tragfähig, frei von trennenden Substanzen oder Lösemitteln, sauber, vollständig trocken und ebenflächig sein.
Bei Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit müssen zuvor mit geeigneten Anstrichen dampfdiffusionsdichte Lagen aufgebracht werden. Der zu belegende Untergrund darf keine Stoffe wie Weichmacher, Lösemittel oder sonstige diffundierende Stoffe enthalten. Bei Unebenheiten und nicht geschlossenen Oberflächen sind diese vorab fachgerecht z. B. durch Spachteln oder Nivellieren eben und belegereif vorzubereiten.
Das Raumklima muss der späteren Nutzung entsprechen.

Verlegung/Verarbeitung:

PROBASE PU-Cork 2,0 Bahnen werden quer zur späteren Verlegerichtung ausgerollt und bündig auf Stoß verlegt und zugeschnitten. Die ausgelegten Bahnen mindestens 24 Stunden entspannen und akklimatisieren lassen, danach mit der Verklebung der Bahnen beginnen. Die ausgelegten PROBASE PU-Cork 2,0 Bahnen nochmals korrekt zuschneiden und ausreichend breite Anschlussfugen zu aufgehenden Bauteilen einhalten. Die Matten bis zur Mitte eines Verlegefeldes (Raumes) zurückschlagen und nach den Vorgaben des Klebstoffherstellers die Verklebung der Unterlagsmatte durchführen. Die zurückgeschlagenen Matten innerhalb der klebeoffenen Zeit faltenfrei einlegen und sorgfältig Anreiben und Anwalzen. Danach die andere Seite der Verlegefläche auf die bereits verklebten Verlegeunterlagen zurückschlagen und in gleicher Weise die Bahnen verkleben. Als Klebstoffe eignen sich unter anderem 2-K-PU-Klebstoffe mit harter Kleberiefe. Die Klebstoffe sind entsprechend der jeweiligen Auslobungen der Hersteller zu wählen und deren Vorschriften und Vorgaben wie auch die der Oberbelagshersteller zu beachten. Alle unsere Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mit verwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität und Funktion Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller und der mitverwendeten Produkte sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Verlegeanleitung verlieren alle Vorausgegangenene ihre Gültigkeit.

PROBASE PU-Cork 2,0

Artikelnummer 93637

Wichtige Hinweise:

- Die Angaben zur Tritt- und Gehschallverbesserung sind gemäß den beschriebenen Normenaufbauten geprüft. Die individuelle Bauweise, die verwendeten Bauprodukte sowie deren Anordnung können zu variierenden Werten auf der Baustelle führen.
- Das Stuhlrollen- und Eindruckverhalten von Bodenbelägen kann sich in Verbindung mit Dämmunterlagen verändern. Auf Dämmunterlagen nur Beläge verlegen, die vom Hersteller für diese Anwendung freigegeben sind. Beachten Sie bitte vor jedem Einbau die Hinweise und Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoff- und Oberbodenherstellers. Im Zweifel holen Sie sich eine anwendungstechnische Beratung des Herstellers ein.

Alle Angaben, Verweise, Hinweise, zugrundegelegten Fachregeln, Regelwerke, Normen und Fachkenntnisse orientieren sich zuvor an den deutschen und soweit deckungsgleich an den vorhandenen europäischen Regelungen und Ausbildungsstandards, unabhängig zusätzlicher, länderspezifischer Erweiterungen oder Veränderungen.

Alle unsere Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Erfüllung eines geschuldeten Werksvertrags und die Herstellung der nachweislichen Funktionstauglichkeit des Gewerkes ist deshalb abhängig von der Beachtung der aktuellen Regeln der VOB und der anerkannten Regeln der Technik.

Unsere Angaben entbinden den verantwortlichen Planer und den Verarbeiter nicht von Ihrer Pflicht, die Objektbedingungen und Anwendbarkeit der Produkte eigenverantwortlich zu beurteilen. Im Zweifelsfall anwendungstechnische Empfehlung einholen oder Eigenversuche durchführen. Die Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller bzw. Hersteller mitverwendeter Produkte sind zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

© Proline Systems 2020 – Die Vervielfältigung und Weitergabe durch unsere Abnehmer an deren Kunden ist gestattet, sofern ein deutlicher Hinweis auf unsere Urheberrechte erfolgt. Alle anderen Rechte vorbehalten.